

# ENDUIT RUSTIER EXTERIEUR

**COMPOSITION :** Agrégats silicomarbreux, micronisés, ciment blanc, chaux, résine, ocres ou oxydes de Roussillon naturels qui peuvent donner des nuances dans les couleurs, différences dues aux prélèvements dans les carrières .

**CONDITIONNEMENT :** Produit en poudre, prêt à l'emploi, stocké en bidons plastiques étanches; Le produit peut se conserver 6 mois, à l'abri, bidon fermé.

**PREPARATION :** Elle peut se faire manuellement, ou à la bétonnière. Rajouter environ 4 litres d'eau, et malaxer afin d'obtenir une pâte. Il est très important de bien mélanger une première fois l'ensemble à sec, colorant et matière de base auparavant.

Il est fortement conseillé pour une première fois de se limiter au tiers ou au quart du bidon.

Il est conseillé de bien mélanger à sec avant chaque préparation à l'eau.

**APPLICATION :** A la liane ou lisseuse (petite taloche) à la lisseuse aux bords arrondis.

**EPAISSEUR :** De 3 à 5 mm en moyenne, toutefois, l'enduit permet de rattraper les inégalités et de reboucher des fissures allant jusqu' à 15 mm avant la première application. (En cas de besoin, il est conseillé de

faire les « rebouchages » 48 heures avant l'application générale).

**OEUVRABILITE :** 30 mn, une fois mélangé à l'eau. En rajoutant de l'eau le produit peut se garder 30 mn de plus.

**SECHAGE :** L'enduit est considéré comme sec seulement après avoir pris sa couleur définitive, c'est à dire entre 2 et 4 jours, selon la porosité du support, la température, et, ou, l'hygrométrie.

**CONSOMMATION :** 25 kilos de produit sec permettent de couvrir 7 m<sup>2</sup> environ (consommation moyenne pour support normalisé avec une application « lisse ») selon l'épaisseur désirée, l'état des murs et l'habileté de l'appliqueur.

**COULEURS, NUANCES, VARIATIONS :** Le produit a été pensé pour rendre un effet ancien, non uniforme, très nuancé

**PROPRIETES :** Le produit est ininflammable, ne présente pas d'incompatibilité connue avec le polystyrène ou les isolants; il présente une bonne tenue aux migrations d'humidité.

**PRECAUTIONS :** L'enduit *rustier* ne doit pas être appliqué par temps froid, ni sur support humide ou gras (la température de l'air et du

mur doit être supérieure à 5°C ou inférieure à 25 °C).

**COULEURS :** 24 coloris de base ( se referer au nuancier)

Selon la quantité de pigments contenus dans les préparations, les couleurs peuvent être plus ou moins soutenues. Des couleurs spéciales sont possibles pour des quantités importantes.

**Nota :-**Le temps de séchage doit être respecté avant de pouvoir juger de la couleur finale, et avant tout traitement, imperméabilisant.

---

**ATELIER DE LA TERRE CUITE**  
2610, route d'Avignon  
13090 – AIX EN PROVENCE  
Tél. 04.42.96.18.65  
Fax. 04.42.96.18.96

[www.atelierterrecuite.fr](http://www.atelierterrecuite.fr)  
[www.terre-cuite-enduit.com](http://www.terre-cuite-enduit.com)

[contact.atc@wanadoo.fr](mailto:contact.atc@wanadoo.fr)